Ficelle de frettage ABSA
en polyamide imprégné de cire

ABSA

La ficelle de frettage ABSA est utilisée pour la réalisation de ligatures ou frettages de faisceaux de câbles délicats. Son emploi se justifie en particulier en présence d'installations à isolation en PE comme la téléphonie. La ligature est réalisée à la main et permet une fixation indesserrable des faisceaux.

Données techniques :

Matière : Ficelle en polyamide torsadée à 60 tours et imprégnée de 30 à 35% de cire.

Coloris : Naturel

Allongement à la rupture : 10 à 40 %
Point de fusion goutte : 76-84°C (ASTM D127)
Résistance chimique : Bonne résistance aux micro-organismes, à l'ozone, et au viellissement.

type	code article	bobine	longueur par bobine (m)	section de la ficelle (mm)	résistance à la rupture (daN)	titre du fil en Dtex
Petites bobines - coloris naturel						
ABSA 2/840 PB	0643 0060 001	18	66	1,1 x 0,3	13	1880
ABSA 3/840 PB	0643 0061 001	18	45	1,2 x 0,4	19	2800
ABSA 4/840 PB	0643 0062 001	18	33	1,3 x 0,5	26	3700
ABSA 6/840 PB	0643 0063 001	18	22	1,4 x 0,6	39	5600
Bobines normales - coloris naturel						
ABSA 2/840 B	0643 0001 001	12	200	1,1 x 0,3	13	1880
ABSA 3/840 B	0643 0002 001	12	200	1,2 x 0,4	19	2800
ABSA 4/840 B	0643 0003 001	12	200	1,3 x 0,5	26	3700
ABSA 6/840 B	0643 0004 001	6	200	1,4 x 0,6	39	5600
Grosses bobines - coloris naturel						
ABSA 2/840 RB	0643 0030 001	12	500	1,1 x 0,3	13	1880
ABSA 3/840 RB	0643 0031 001	6	500	1,2 x 0,4	19	2800
ABSA 4/840 RB	0643 0032 001	6	500	1,3 x 0,5	26	3700