

KZ 04, KZ 05, KZ 06

Monoconducteurs nus
Haute température

■ Applications

Câblage pour matériels électroniques, avions et satellites.

Très bonne résistance chimique.

La limitation à 200°C de la température de service est due à l'âme en cuivre argenté.

Pour des versions allant jusqu'à 250°C, des KZ avec des âmes en cuivre nickelé sont réalisable sur demande.

De 250 à 1000 Volts

■ Construction

1- CONDUCTEUR

Divisé en fils de cuivre argenté


2- ISOLATION

Polytétrafluorethylène extrudé (P.T.F.E.)



■ Normes


NF C 93-523



-55 °C à +200 °C



Non propagateur de l'incendie
(NF C 32-070/C1)



Souple



RoHS

KZ - Monoconducteurs nus haute température

NF C 93-523 et référence Nexans	Gauge AWG	Section mm ²	Construction n x Ø mm	Ø nominal mm	Résistance à 20°C maxi. Ohms / Km	Ø extérieur		Masse maxi. Kg / Km	Tension de service Volts
						mini.	maxi.		
						mm			
KZ 04 - 01	32	0.035	7 x 0.08	0.24	546	0.48	0.58	0.95	250
KZ 04 - 02	30	0.055	7 x 0.10	0.30	349	0.56	0.66	1.3	
KZ 04 - 03	28	0.093	7 x 0.13	0.39	201	0.63	0.73	1.75	
KZ 04 - 04	26	0.14	7 x 0.16	0.48	132	0.74	0.84	2.4	
KZ 04 - 05	24	0.22	7 x 0.20	0.60	86	0.86	0.96	3.4	
KZ 04 - 06	22	0.34	7 x 0.25	0.75	54.4	1.01	1.11	5.0	
KZ 04 - 07	20	0.60	19 x 0.20	1.00	31.3	1.30	1.40	8.25	
KZ 05 - 01	32	0.035	7 x 0.08	0.24	546	0.63	0.84	1.65	600
KZ 05 - 02	30	0.055	7 x 0.10	0.30	349	0.71	0.91	2.1	
KZ 05 - 03	28	0.093	7 x 0.13	0.39	201	0.79	1.00	2.6	
KZ 05 - 04	26	0.14	7 x 0.16	0.48	132	0.89	1.10	3.4	
KZ 05 - 05	24	0.22	7 x 0.20	0.60	86	1.04	1.22	4.5	
KZ 05 - 06	22	0.34	7 x 0.25	0.75	54.4	1.17	1.37	6.2	
KZ 05 - 07	20	0.60	19 x 0.20	1.00	31.3	1.42	1.62	9.5	
KZ 05 - 08	18	0.93	19 x 0.25	1.25	20.5	1.67	1.92	14.1	
KZ 05 - 09	16	1.34	19 x 0.30	1.50	13.9	1.92	2.27	20.0	
KZ 05 - 10	14	1.91	27 x 0.30	1.85	10.0	2.30	2.66	27.0	
KZ 05 - 11	12	3.18	45 x 0.30	2.45	6.0	2.89	3.24	42.5	
KZ 06 - 01	32	0.035	7 x 0.08	0.24	546	0.88	1.09	2.6	1000
KZ 06 - 02	30	0.055	7 x 0.10	0.30	349	0.95	1.16	3.0	
KZ 06 - 03	28	0.093	7 x 0.13	0.39	201	1.04	1.24	3.7	
KZ 06 - 04	26	0.14	7 x 0.16	0.48	132	1.14	1.34	4.6	
KZ 06 - 05	24	0.22	7 x 0.20	0.60	86	1.27	1.47	5.75	
KZ 06 - 06	22	0.34	7 x 0.25	0.75	54.4	1.42	1.63	7.7	
KZ 06 - 07	20	0.60	19 x 0.20	1.00	31.3	1.66	1.86	11.0	
KZ 06 - 08	18	0.93	19 x 0.25	1.25	20.5	1.92	2.17	16.0	
KZ 06 - 09	16	1.34	19 x 0.30	1.50	13.9	2.10	2.41	21.1	
KZ 06 - 10	14	1.91	27 x 0.30	1.85	10.0	2.51	2.92	30.0	
KZ 06 - 11	12	3.18	45 x 0.30	2.45	6.0	3.14	3.55	47.5	